MICRO-ALLOYED FORGING STEELS

ORI Martin produces micro-alloyed steel obtained through rolling at a controlled temperature, able to guarantee homogeneous structures and high performance on the finished product.



Steel grade

Steel grade	Corresponding standard			Average chemical composition				
		C	Mn	Si	S	V		
MnV	20MnV6	1.5217	C20MV6L	0,19	1,50	-	0,04	0,15
	30MnVS6	1.1302	B30MV6L	0,29	1,40	-	0,04	0,16
	38MnVS6	1.1303	B38MV6L	0,38	1,40	-	0,04	0,16
	46MnVS6	1.1304		0,46	1,40	-	0,04	0,16
	46MnVS3	1.1305		0,46	0,80	-	0,04	0,16
	55MnV6			0,55	0,85	0,20	-	0,15

O.R.I. Martin
Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A.

Società con socio unico

Sede Legale e stabilimento di Brescia:
Via C. Canovetti, 13
25128 Brescia – Italia
Phone +39 030 39991
Fax +39 030 2000924

Stabilimento di Ospitaletto:
Via Domenico Ghidoni, 169
25035 Ospitaletto (BS) – Italia
Phone +39 030 6841411

Reg. Imprese di Brescia 07617260158
C.F. e P.IVA IT07617260158
Cap. Soc. €. 20.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Brescia n.324325

info@orimartin.it - www.orimartin.com